



Particolarità e confezione della pellicola termica BsN

CARATTERISTICHE

- Foglio termico per fissare disegni di ricamo stirandoli
- Composto del 100% capoliamide
- Disponibile in 2 qualità diverse: tipo "J" e tipo "H"

CONFEZIONE

Rotoli da mt. 100 larghezza cm.52,5

PARTICOLARITÀ

Contrariamente ad altri rivestimenti di disegni di ricami viene utilizzata come superficie principale tutta la parte posteriore di un ricamo.

Tipo "J" adatto per tutti i capi industriali fino a 95°C, viene applicato sul motivo con una pressa da stiro regolabile in

temperatura/tempo/pressione. **Tipo "H"** Adatto per capi delicati fino a 40°C, viene applicato sul motivo preferibilmente con una pressa da stiro, tuttavia si può utilizzare anche un ferro da stiro.

IMPORTANTE

Per utilizzare correttamente **BsN** è indispensabile l'osservazione delle indicazioni di lavorazione. La completa adesività del **BsN** è garantita solo dopo 48 ore.

Istruzioni d'uso della pellicola termica BsN

Si producono due tipi di pellicola **BsN** e sono:

BsN tipo J

- applicazione del motivo ricamato sul capo avviene mediante pressa
- lavaggio a 95°C e pulitura a secco
- punto di fusione 132°C

BsN tipo H

- applicazione del motivo ricamato sul capo avviene mediante ferro da stiro
- lavaggio a 40°C e pulitura a secco
- punto di fusione 105°C

MODO D'APPLICAZIONE DI BsN AL MOTIVO RICAMATO

Appoggiate **BsN** sul rovescio del motivo ricamato, con il lato protetto della carta verso l'esterno. Con una qualsiasi pressa usualmente in commercio si salda la pellicola al motivo ricamato.

TIPO	TEMPERATURA DI FISSAGGIO	PRESSIONE	TEMPO
J	ca. 170°C	0,3 bar/0,3 kp cm"	ca. 5 sec
H	ca. 135°C	0,3 bar/0,3 kp cm"	ca. 5 sec

Noi partiamo da presupposto che entrambi i tipi vengano applicati con la pressa. Il tipo H può comunque essere applicato con ferro da stiro. In questo caso il tempo necessario sarà di circa 10-15 sec. facendo una leggera pressione. E' importante durante l'applicazione al motivo ricamato non usare una temperatura troppo elevata ed una eccessiva pressione. La pellicola deve essere solo "come imbastita" e non penetrare troppo in profondità nella trama del tessuto e nel filo sottonavetta. In questo modo è garantito che per l'applicazione successiva sul capo vi sia sufficiente pellicola sul retro del motivo ricamato. Successivamente si toglie la carta di protezione e si ritagliano oppure fustellano i motivi. I motivi sono quindi pronti per l'applicazione.

APPLICAZIONE DEI MOTIVI RICAMATI SUL CAPO

	TIPO J = PRESSA	TIPO H = FERRO DA STIRO
Temperatura di fissaggio	ca. 170°C	ca. 135°C
Pressione	ca. 1,4 bar/1,4 kp cm"	stirare energicamente e dare una leggera pressione con la punta del ferro
Tempo	ca. 15 sec.	ca. 20-25 sec

Tutti i valori sono valori indicativi medi e vanno adattati allo spessore ed alla termoconduzione della stoffa. Potete inoltre variare la temperatura ed il tempo. Un aumento della temperatura consente un tempo più breve.

PROVE DI LAVAGGIO

Vi preghiamo di voler tenere presente che **BsN** raggiunge la massima forza di adesione trascorse 48 ore. Prove di lavaggio dovrebbero quindi venire eseguite trascorse queste 48 ore.

Vi preghiamo di voler considerare questi dati non vincolanti, poiché non possiamo basarci su procedimenti di produzione o attrezzature meccaniche